

インクジェット用スチーマー



特徴

- 1、全ての生地に対応できます。
- 2、経験不要で、取扱が簡単です。

用途例

- 1、反応の場合
(綿・麻・レーヨン・シルク対応)

温度設定 100℃～107℃が最適
蒸し時間 8分

- 2、分散の場合
(ポリエステル対応)

温度設定 170℃～180℃が最適
蒸し時間 8分

スチーマー仕様

| | 型式 | 布滞留長 | 設定温度 | 最大生地幅 |
|---|----------|------|---------|--------|
| 1 | ST-1(小型) | 2m | 90～200℃ | 1600mm |
| 2 | ST-2(中型) | 4m | 90～200℃ | 1600mm |
| 3 | ST-3(大型) | 10m | 90～200℃ | 1600mm |